



Τεχνική προδιαγραφή

Έκδοση: 02

Ημερομηνία: 09/08/2016



Chassis Coat

Χρώμα και αστάρι αντισκωριακής προστασίας για τα σασσί των αυτοκινήτων

Το Chassis Coat είναι αντισκωριακό χρώμα και αστάρι ενός συστατικού με υψηλές αντοχές για το σασσί των αυτοκινήτων και κάθε μεταλλική επιφάνεια. Εφαρμόζεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα. Εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση και μακροχρόνια αντικωριακή προστασία. Έχει πολύ καλές μηχανικές αντοχές και πολύ καλή ελαστικότητα. Έχει μεγάλες αντοχές σε χημικές επιδράσεις (υγρά καθαρισμού, λάδια λιπαντικά)
Αποχρώσεις: Λευκό, Μαύρο, Καφέ

- Αντισκωριακή προστασία
- Μεγάλη απόδοση, στεγνώνει γρήγορα
- Πολύ καλές μηχανικές αντοχές
- Πολύ καλή ελαστικότητα
- Αντοχή σε χημικές επιδράσεις (υγρά καθαρισμού, λάδια)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Chassis Coat:
0.75L (12 τεμ/χαρτ.)
2.5L (4 τεμ/χαρτ.)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Μεταλλικές επιφάνειες αυτοκινήτου

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



Καθαρίστε το υπόστρωμα με ένα μαλακό πανί και το ANTISILICONE AC-85 της ER-LAC



Να φοράτε πάντα τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται πολύ καλά και να τρίβονται, αφαιρώντας όλα τα λάδια, λίπη, σκουριά και αποσθρωμένα τμήματα. Χρησιμοποιείτε πάντα καλό εξοπλισμό και στεγνώστε την επιφάνεια μετά τον καθαρισμό.



1/2

ER-LAC Γ.Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 34ο ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

190 11 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 22950 22146-150, FAX: 22950 22124, Email: support@erlac.gr

www.erlac.gr





Τεχνική προδιαγραφή

Έκδοση: 02

Ημερομηνία: 09/08/2016

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



20% Διαλυτικό X-22



Χρόνος εξαέρωσης (Flash off time): 10-15 min/23°C



Ακολουθήστε τις οδηγίες εφαρμογής που αναγράφονται σε αυτό το TDS



20-25 s CUP 4/23°C



Στέγνωμα
6-8 h/23°C



Να φοράτε πάντα τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό



Spray gun 1.8 mm
3-4 bar pressure
2x= 40μm



Εφαρμόζεται επίσης και με ρολό ή πινέλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Flash point:
28 °C

Απόδοση:
10-12 m²/l

Ειδικό βάρος:
1.250-1.300 g/l

VOC (2004/42/EC):
Κατηγορία B/c "Ασφάλεια" V.O.C. όριο για αυτό το προϊόν: 540 g/l Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει μέγιστο V.O.C. 539 g/l.

Στερεά (w/w):
63-66%

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Καθαρίστε μετά τη χρήση με το διαλυτικό καθαρισμού CL-88 CLEANING SOLVENT της ER-LAC

ΣΧΟΛΙΑ

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Αφήστε επιπλέον χρόνο ώστε ο εξοπλισμός να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Μη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω των 10 °C.

Εφαρμόστε με τον συνιστώμενο διαλύτη για καλύτερα αποτελέσματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης:
4 χρόνια

Συνθήκες αποθήκευσης:
Σε σκοτεινό και δροσερό περιβάλλον
5-25°C